



Blocs de plâtre

Fiche technique

05/2017

Isolava Isofoam D 300

Bordure Acoustique

Matériel

Latex + PUR

Application

Isolation phonique

Composants

Latex et PU lié par adhésifs MDI (prépolymère)

Provenance

Chutes industrielles

Couleur

Diverses

Données techniques

Recyclabilité	100 %	
Densité	300 kg/m ³	Tolérance ± 10 % (DIN EN ISO 845)
Dureté	40% 90,6 kPa	(DIN EN ISO 3386)
Allongement maximal	57%	(DIN EN ISO 1798)
Elasticité	152 kPa	(DIN EN ISO 1798)
Set de compression	50%, 22H, 70°C	(DIN EN ISO 1856)
Dureté impression	à 25 % à 40 % à 65 %	1266 N (DIN EN ISO 2439) 2684 N 11505 N
Classement au feu	D E OUI M4	NFT 56 125 D 45 1333 FMV SS 302 NF P 92-504
Format	100 cm x 10 cm x 1 cm (L x l x e)	

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.isolava.be

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tél 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.