



Blocs de plâtre

Fiche technique

05/2017

## Isolava Isofoam D 80

Bordure Acoustique

### Matériel

Poly D80

### Application

Isolation phonique

### Composants

Aggloméré de mousses PU souples et de latex

### Provenance

Chutes de fabrication

### Couleur

Diverses

### Données techniques

Recyclabilité	100 %	
Densité	80 kg/m <sup>3</sup>	Tolérance ± 10 % (NFT 56 107)
Résistance à la compression	Après 5ème cycle à 25 % à 40 % à 50 % à 65 %	Tolérance ± 15 % (NFT 56 110) 5 Kpa 10 Kpa 17 Kpa 44 Kpa
Classement au feu	D D	(NFT 56 125) Cat. 1 et 3 (D 45 1333) (FMV SS 302)
Format	100 cm x 7 cm x 1cm (L x l x e) 100 cm x 10 cm x 1 cm (L x l x e)	

### Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.isolava.be](http://www.isolava.be)

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tél 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

### NOTE :

**Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**