

Montagelim Stål & Trä

Lim för montage av gipsskivor

05/2021



EGENSKAPER

- Ingår i Knauf Danogips Limsystem, limma kartongklädda gipsskivor på regler av stål/trä eller gipsskivor mot gipsskivor
- Innebär både snabbare skivmontage och en förbättrad ergonomi jämfört med traditionellt skruvmontage
- Möjligt att bygga högre vägghöjd då väggens stabilitet ökar
- Krymper minimalt och behåller sin form utan att flyta ut
- För alla icke-bärande innerväggar med brandkrav upp till EI 60

Produkt data

Materialtyp	Akrylatbaserat lim
Konsistens	Tixotrop (flyter inte ut, utan behåller sin form)
Härdsystem -/sätt	Avdunstning av vatten
Densitet	Ca 1,66 g/cm ³ (ISO 1183-1)
Torrhalt	Ca 84%
Arbetstemperatur	Lämplig appliceringstemperatur är minst +10°C. Limmet går dock att applicera ned till lägst -5°C vid omedelbart montage av skivan. Dock bör limmet då hålla rumstemperatur.
Lösningsmedel	Vatten
Färg	Vit

Egenskaper efter applicering


Torktid	Ca 2 h vid 1 mm limfilm (+ 20°C och 50% RF). Skinnbildning efter ca 10-20 min (+ 20°C och 50% RF). Full genomhärdning uppnås efter ca 24 h.
Rörelseupptagning	±10% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet	-20°C till +70°C
Åldersbeständighet	Mycket god
Hårdhet	55° Shore A (DIN 53505 / ISO 868)
Förvaring	
Brandfarlig	Nej
Frostkänslig	Ja
Lagring	Förvaras torrt och frostfritt. Hållbarhet är ca 18 månader i obruten förpackning vid +5° till +25°C.

Sortiment

Förpackning	Korv 0,6 liter
Åtgång	0,6 liter till 15 m ² eller 30-40 ml per m ²
Artikelnummer	712311

Produktkategori

BSAB	ZS - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d i hus
BK04	01702 Lim
ETIM	EC000529 - Adhesive
UNSPSC	31201600 Adhesives



PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat, elastiskt och akrylbaserat lim. Limfogen blir snabbt klubbfri (ca 30 minuter) och har en pastaliknande konsistens som gör den mycket lättapplicerad. Limmet är genomhärdat efter ca 24 timmar och gipsskiveväggen uppnår då sina egenskaper med avseende på stabilitet, ljud och brand.

ARBETSANVISNING

Ytor ska vara rena och torra samt fria från damm, fett och olja. Lämplig appliceringstemperatur är minst +10°C. Limmet går dock att applicera ned till lägst -5°C vid omedelbart montage av skivan. Dock bör limmet då hålla rumstemperatur. Limmet appliceras med hand-, batteri- eller tryckluftdriven fogspruta. Kontrollera att skinnbildning inte uppstår under montage då förändring kan ske vid olika temperaturer och relativ luftfuktighet. Verktyg och spill rengörs snarast efter användandet med vatten. Ytterligare montageinformation finns på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Återvinning enligt anvisningar på knaufdanogips.se.
Avfallskod 08 04 10.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg