



## BELGRAVIA (E)

DEMONTERBART AKUSTIKTAK

- ✓ Hållbart innertak med lång livslängd
- ✓ Lätt att montera
- ✓ Miljövänligt

### UTMÄRKANDE DETALJER





- Bärverk av T-profiler
- Kantutformning E
- Synligt indraget bärverk

### HÅLLBAR PRODUKT:

- Tillverkad av gips
- Naturligt och säkert material
- 100% återvinningsbart
- Förbättrar inomhusmiljön
- Ommålningsbar med bibehållen ljudabsorption



### PRODUKTVARIANTER

KANTUTFORMNING	 <p><b>KANT E, S15</b> Synligt indraget 15 mm bärverk</p>		 <p><b>KANT E, S24</b> Synligt indraget 24 mm bärverk</p>	
PERFORERINGSMÖNSTER Finns även utan perforering (Regula)				
PERFORERING	<b>MICRO</b> Kvadratiska hål 3x3mm c/c 8.33mm	<b>GLOBE</b> Runda hål Ø6mm c/c 15mm	<b>QUADRIL</b> Kvadratiska hål 12x12mm c/c 30mm	<b>TANGENT</b> Ovala hål 4x14mm c/c 10/20mm
PERFORERINGSGRAD	10.2%	10.2%	13%	21.3%
NRC, nedpendlat 200mm, ingen mineralull	0.60	0.65	0.65	0.75
NRC, nedpendlat 200mm, 50mm mineralull	0.70	0.70	0.75	0.90
ALPHA-W, nedpendlat 200mm, ingen mineralull	0.65	0.60	0.60	0.80
ALPHA-W, nedpendlat 200mm, 50mm mineralull	0.70	0.65	0.70	0.90
LJUSREFLEKTION (LRV)	72.1%	72.8%	75.1%	70.9%
MÅTT (mm)	Standard	600 x 600 x 12.5 625 x 625 x 12.5 (endast S24)		600 x 600 x 12.5
	Special	300-450 x 600-2400 x 12.5 450-625 x 600-1250 x 12.5		
VIKT SKIVA (kg/m <sup>2</sup> )	9.2 - 9.9			
YTBEHANDLING	Framsida: Vit akrylfärg, RAL 9003, glans 5. Baksida: Akustikduk Finns i andra kulörer på begäran.  Kan även levereras med hygienisk Medifend ytbehandling. Medifend har antibakteriell och fungistatisk effekt. Testad enligt DIN ISO 846, metod B och B'.			
SYSTEMKOMPONENTER	1) Undertaksskiva i gips 2) Bärprofiler 3) Tvärprofiler 4) Upphängning			
CERTIFIKAT/ DOKUMENTATION	1) Miljövarudeklaration EPD 2) Livscykelanalys FDES 3) Dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö (DIM) 4) Emissioner VOC (ISO 16000-9) 5) Produktsäkerhet, UL-listad R26164			

### PRODUKTEGENSKAPER

**BRANDTEKNISK MATERIALKLASS**  
A2-s1, d0

**INOMHUSMILJÖ**  
Dansk Indeklima Mærkning (DIM),  
deklarerat tidsvärde: 10 dygn  
Partikelemission: Låg  
Luftrening med Cleaneo teknik.

**RUMSKLIMAT**  
Kan användas i miljöer med:  
- max 70% RF vid 25°C (ständigt)  
- max 90% RF vid 30°C (kortvarigt)  
- omgivningstemperatur upp till 50°C

**LASTBÄRANDE KAPACITET**  
Upp till 3 kg per skiva (vid max. 2 mm  
nedböjning).

**HÅLLFASTHET**  
Glasfiberarmerad gipsskiva. Hög  
tryckhållfasthet. Hög densitet på  
gipsskiva ger stabil undertak.