




P286.rs



Sistemi za malterisanje

08/2018

Knauf Vorspritzer

Cementni špric-malter za spoljašnu i unutrašnju primenu

Opis proizvoda

Cementni špric-malter za mašinsko nanošenje, namenjen za unutrašnju i spoljašnju primenu. Za pripremu slaboupijajućih i različito-upijajućih zidnih površina kao i površina od šalovanog betona pre nanošenja maltera.

Sastav proizvoda

Hidrauličko vezivo, klasirani krečnjački pesak, aditivi za vodoodbojnost.

Način isporuke

Džak 40 kg broj proizvoda 126040

Skladištenje

Džakove skladištiti na drvenim paletama na suvom mestu.

Kvalitet

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE. Materijal upotrebiti u roku od 12 meseci od dana proizvodnje.

Oblast primene

Cementni špric-malter je namnjen za poboljšanje prionjivosti i regulisanje upojnosti površine pre nanošenja podloznog maltera na spoljašnjim i unutrašnjim površinama.

- Na zidanim zidovima od pune cigle, giter bloka, gas-beton blokova
- Na betonskim površinama (šalovani beton)

Svojstva

- Malter za unutrašnju i spoljašnju primenu GP prema EN 998-1
- Klase pritiscne čvrstoće CS IV prema EN 998-1
- Klase požarne otpornosti A1
- Vododbojan
- Za spoljašnju i unutrašnju primenu
- Za mašinsku ili ručnu primenu
- Krupne granulacija

Izvođenje

Pripremni radovi

Površina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprašena, odmašćena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionjivost maltera. Spoljašne površine izložene atmosferskim uticajima zaštititi od padavina i direktnog uticaja sunca.

Mašina za nanošenje / oprema

Knauf PFT mašina za nanošenje i pumpanje G4/G5

Stator: D6-3

Rotor: D6-3

Crevo za malter: $\varnothing$ 25 mm

Domet mokrog maltera: 30 m

Mešanje materijala

Mašinsko nanošenje

Vodu podestiti tako da se dobije konzistentan materijal pogodan za nanošenje.

Ručno nanošenje:

Sadržaj vreće izmešati sa 5,4 litara čiste vode, nakon toga vodu dodavati do postizanja željene konzistencije pogodne za nanošenje. Ne dodavati i ne mešati sa drugim materijalima. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom.

Izvođenje

Na prethodno pripremljenu površinu materijal Knauf Vorspritzer ravnomerno naneti u debljini sloja od 5 mm. Tokom nanošenja materijala na jednu površinu ne prekidati rad. Pre nanošenja krečno-cementnog maltera sačekati najmanje 1 dan da materijal očvrstne i da se osuši.

Temperatura za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod $+5^{\circ}\text{C}$ i višim od $+25^{\circ}\text{C}$. Sveže nanešeni malter zaštititi od promaje, prebrzog sušenja i mraza.

Čišćenje

Mašinsku opremu i alata odmah nakon korišćenja detaljno očistiti sa vodom.

Sigurnosne napomene

Za sigurnosne napomene vidi sigurnosni list

Tehnički podaci

	Jedinica	Vrednost	Norma ispitivanja
Gorivost	Klasa	A1	EN 13501-1
Granulacija	mm	4,0	–
Pritisna čvrstoća	Klasa	CS IV	EN 1015-11
Čvrstoća prijanjanja:	N/mm ²	$\geq 0,08$	EN 1015-12
Tip loma	–	A, B ili C	
Kapilarna vodoupojnost w:	Kategorija	W 1	EN 1015-18
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	–	≤ 25	EN 1015-19
Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$			EN 1745
P = 50 %	W/(m·K)	$\leq 0,82$	
P = 90 %	W/(m·K)	$\leq 0,89$	

Tehnički podaci u ovoj tabeli su određeni prema važećim normama. Usled uslova na gradilištu moguća su manja odstupanja.

Potrošnja

	Debljina nanošenja mm	Potrošnja kg/m ²	Izdašnost m ² /džaku	m ² /toni
Na neravnoj površini	5,0	8,0	5,0	ca. 125,0
Na ravnoj površini	5,0	5,0	8,0	ca. 200,0

Svi podaci o potrošnji su okvirni i mogu da odstupaju u zavisnosti od površine na koju se materijal nanosi. Tačnu potrošnju odrediti na gradilištu.

Proizvodni program

Naziv proizvoda	Pakovanje	kom/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Vorspritzer	40 kg	35 džakova/paleti	126040	8606105251020



Obratiti pažnju na bezbednosni list!

Bezbednosni list i CE znak vidi na

www.knauf.rs

► Tel.: +381 11 2074 500

► info@knauf.rs

► www.knauf.rs

Knauf Zemun d.o.o. Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača. Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.

Konstruktivne, statičke i odlike građevinske fizike mogu se osigurati isključivo primenom Knauf sistemskih komponenti ili proizvodima preporučenim od strane Knaufa.