

HERAKLITH BM KLEBER

ANWENDUNGSBEREICH



BEZEICHNUNG

Der Heraklith BM Kleber ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer und feuchtigkeitshärtender Ein-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis. Er dient zur Verklebung der Längs- und Querstöße von Holzwole-Platten Heraklith A2-BM.

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- ✓ Speziell für Heraklith A2-BM Platten
- ✓ Geruchsarm sowie frei von Lösungsmitteln

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Temperaturbeständigkeit		-40 bis 90	°C	
Klebstoff		Polyurethanbasis		
Verarbeitungstemperatur ab		5	°C	
Verbrauch		ca. 60	ml/m ²	
Anfangsfestigkeit		2-3	Minuten	
Aushärtezeit		24	Stunden	
Lagerfähigkeit		12	Monate	
Lösemittelfrei		ja		
Dichte bei 23 °C		ca. 1,10 - 1,15	g/cm ³	
Durchtrocknung (23°C / 50 % rel. LF)		20-25	Minuten	

ZERTIFIKATE



HERAKLITH BM KLEBER

ZUSATZINFORMATION

Anwendung

Zum kraftschlüssigen Verkleben der Längs- und Querstöße von Holzwole-Platten Heraklith A2-BM, bei der Ausführung mit schwebenden Plattenstößen mit dem Plattenformat 2000 x 600 mm in der Anwendung Holztafelbau, verwendet.

Untergrundbeschaffenheit

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Verunreinigungen wie z.B. Staub, Trennmittel, Öl sowie lose Partikel sind zu entfernen.

Verarbeitung

Plattenstoßverklebung: Der Klebstoff wird einseitig, direkt auf die Plattenstöße in Form einer mindestens 5 mm dicken Raupe, mittig aufgetragen. Die Füge-teile (Plattenstöße) werden direkt nach dem Auftragen zusammengebracht und mit ausreichendem Kontaktdruck zusammengedrückt. Kleber, der durch das Zusammendrücken aus den Stoßfugen quillt, ist umgehen zu entfernen.

Inhalt (ml)	Schlauchbeutel / Paket	Artikelnummer
600	20	2442535

Lieferzustand: Karton, Lieferform: Kartons auf Palette, Verpackung: Schlauchbeutel,
Abfallschlüsselnummer: 170604,

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

07.03.2022

challenge.
create.
care.