LDS PRIMER

ANWENDUNGSBEREICH

BEZEICHNUNG

LDS Primer ist ein Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen – innen und außen. Es sichert nach einer kurzen Trocknungszeit von 30 – 60 Minuten die dauerhafte Klebeverbindung, ist frei von Lösungsmitteln und erzielt pro Dose eine Reichweite ca. 25 – 30 lfd. Metern bei 100 mm Auftragsbreite.

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- Verbesserte Haftwirkung auf porösen Untergründen
- Sichert dauerhafte Klebeverbindungen gem. DIN 4108, Teil 7
- Innen und außen einsetzbar
- Kurze Trocknungszeit (30 – 60 Minuten)
- Reichweite ca. 25 – 30 lfd. Meter bei 100 mm Auftragsbreite

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Werkstoff	–	Kunststoffdispersion auf Basis von Vinylcopolymeren	–	–
Temperaturbeständigkeit	–	-20 bis 60	°C	–
Frostbeständigkeit	–	bis -20	°C	–
Verarbeitungstemperatur empfohlen	–	5 bis 35	°C	–
geeignete Untergründe		Holz, Holzweichfaser- und Holzwerkstoffplatten, zementgebundene Holzwerkstoffplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Putz, Mauerwerk, Beton und PVC-Rohre		
Antrocknungszeit	–	30 bis 60	Minuten	–
Lagerfähigkeit	–	12	Monate	–

LDS PRIMER

ZUSATZINFORMATION

Anwendung
Zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung.

Untergrundbeschaffenheit
Die Untergründe müssen trocken, sauber, und tragfähig sein. Staub, Sägespäne, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Bei überfrorenen und vereisten Untergründen ist eine Grundierung nicht möglich.

Verarbeitung
Zur Erzielung einer optimalen Haftung, den LDS Primer vor Anbringen der LDS Klebebänder gut antrocknen lassen (der LDS Primer muss sich trocken anfühlen). Die Trocknung dauert je nach Temperaturbedingungen ca. 30 bis 60 Minuten. Vor Gebrauch Untergrund reinigen, Dose gut schütteln, LDS Primer deckend auftragen. Reichweite bei einer Auftragsbreite von 100 mm: ca. 25 bis 30 lfdm

Stück/Paket	Pakete/Palette	Gewicht netto (kg)	Farbe	Artikelnummer
4	135	1	weiß (nach Trocknung transparent)	2427855

Lieferzustand: flüssig (Viskosität ~80 mPa*s), Lieferform: Kartons auf Palette, 1200 x 800 x 140 mm, Verpackung: Dose, Karton auf Palette,

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland
Kundenservice: +49 8571 40-0 Technische Hotline: +49 8571 40-380

interseroh
Mitgliedsnr.: 31763

Heinze
www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Recht vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.
14.07.2025

challenge.
create.
care.