

## SPEZIALKLEBER

### ANWENDUNGSBEREICH



### BEZEICHNUNG

Der Knauf Insulation Spezialkleber ist ein hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel mit hoher Anfangshaftung. Er eignet sich für die Verklebung von Deckendämmplatten und Steinwolle-Lamellen an Decken und Wänden sowie für die Verklebung dreischichtiger Holzwolle-Mehrschichtplatten an Wänden.

### TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A1 <sub>0</sub> /A1
----------------	---------------------

### VORTEILE

- ✓ Hohe Anfangshaftung
- ✓ Wasserfest und frostsicher
- ✓ chromatarm gem. TRGS 613
- ✓ erfüllt die DIN EN 12004, C 1 T

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Klebstoff	-	hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel		-
Verarbeitungstemperatur ab	-	5	°C	-
Lagerfähigkeit	-	12	Monate	-
Geeignete Klebeuntergründe	-	Leichtbeton, Porenbeton, Kalksandstein, Zementputze, Stahlbetondecken		-
Hautbildung (23°C / 50 % rel. LF)	-	20	Minuten	-
Verbrauch (Pulver) bei 6 mm Zahnung	-	2,2 - 2,5	kg/m <sup>2</sup>	-
Verbrauch (Pulver) bei 8 mm Zahnung	-	2,8 - 3,0	kg/m <sup>2</sup>	-
Verbrauch (Pulver) bei 10 mm Zahnung	-	3,5 - 4,0	kg/m <sup>2</sup>	-

### ZERTIFIKATE



## SPEZIALKLEBER

### ZUSATZINFORMATION

#### Anwendung

Zur Verklebung von Knauf Insulation -Deckendämmplatten und -Steinwollelamellen an Decken und Wänden sowie für dreischichtige Heraklith Holzwole-Mehrschichtplatten an Wänden.

#### Hinweis

Mischverhältnis: Für 25 kg Knauf Insulation Spezialkleber benötigt man ca. 8 ltr. Wasser.

Lagerung: Den Kleber kühl und trocken lagern.

Untergrundbeschaffenheit: Saugende Untergründe, wie z. B. Porenbeton oder Kalksandstein sind mit SAKRET Universalgrundierung UG vorzubehandeln.

Entsorgung: Gebinde rieselfrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

#### Verarbeitung

Es sollte nicht mehr Kleber angemischt werden, als in ca. 3 Stunden verarbeitet werden kann. Der Kleber ist auf die Plattenrückseite aufzubringen und unmittelbar danach mit einem geeigneten Zahnglätter aufzuziehen und abzukämmen. Die Platten während der klebeoffenen Zeit in den Untergrund einschieben und mittels Verlegeholz anpressen und ausfluchten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und Regeln der Technik.

Stück/Palette	Inhalt/Sack (kg)	Artikelnummer
42	25	2424424

Lieferform: Säcke auf Europalpalette, Verpackung: Papiersack,

### Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

#### Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

04.09.2020

challenge.  
create.  
care.