

FICHE TECHNIQUE

Édition 01/2025

DIMENSIONS

FORMAT		Lame standard	Petite dalle
Largeur	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm
Longueur	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm
Nombre de panneaux par paquet		14	16
m² par paquet		3,622 m²	3,469 m²
Poids par paquet		15,19 kg	14,37 kg
Masse totale/unité de surface	ISO 23997:2012-02	4063 g/m²	
Épaisseur totale	ISO 24346:2006-10	2,5 mm	
Parement	ISO 24340:2006-03	0,55 mm	
Finition		Superguard Pro®	

GARANTIE D'USINE

METHODE	PARAMETRES	VALEURS
Classe d'usage	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01	Classe
UPEC (FR)	Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr	23 - 33 - 42*
Norme produit	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂ / U ₃ P ₃ E ₁ C ₂
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: voir l'étiquette de fin sur l'emballage
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	ans
Garantie	Usage résidentiel	ans
	Usage commercial	ans

* Valable uniquement pour une pose collée en plain, pas pour une pose sur sous-couche en flottant

DONNEES GENERALES

METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
Équerrage & rectitude	ISO 24342:2018-11	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Couche d'usure	EN ISO 10582:2018-01		Type 1
Résistance à l'usure	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 cycles
Résistance aux chocs	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm
Chaises à roulettes	ISO 4918:2016-03	25000 cycles	Pas de délamination, aucune perturbation
Déplacement de pieds de meuble	EN ISO 16581:2019-06	Pied 0,1 mm / 32 kg	Aucun dégât visible
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1:2012-01	≤ 0,1 mm	Valeur de production moyenne: 0,05 mm
Résistance aux taches	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acétone - Café -NaOH - H ₂ O ₂ - Cirage pour chaussures	Valeur de production moyenne: ≤ 0,05 %
Variations dimensionnelles	EN ISO 23999:2021-11	6h à 80° C	≤ 0,25 %
Incurvation	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm
Tenue à la lumière	ISO 105-B02:2014-09	Echelle de bleus	Classe ≥ 6
Isolation acoustique	ISO 717-2	Réduction des bruits d'impacts	ΔL _w = 3 dB ΔL _w = 10 dB
Chauffage par le sol		Compatible avec tous les systèmes de chauffage au sol standards nuyés dans une chape béton. Compatibilité possible avec certains films chauffants et autres alternatives. La température maximum de contact doit être ≤ 27°C. Voir les instructions de pose spécifiques.	

ENVIRONNEMENT, SECURITE & SANTE

METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
AFFSET			A+
Floorscore			SCS-FS-02828
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1:2004-10	Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la prov E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Limite de détection
COVT à 28 jours	ISO 16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours <1000 µg / m³	OK
Classe de réaction au feu	EN 13501-1:2018		Bfl-s1
Résistance thermique	EN 12667:2001-01	Sans sous-couche	0,01 m² K/W
Antistatique	EN 1815:2016-09		≤ 2 kV
Résistance à la glissance	EN 13893:2002-11		DS
	EN 16165:2021-10 Annex B		≥ R9
Contenu	Métaux lourds plomb / cadmium		NON présent
Substances dangereuses	Substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats)		NON présent
REACH			Conforme
Contenu recyclé	Minimum 21% de contenu Pre-Consumer PVC recyclé		SCS-RC-20325

