

FICHE TECHNIQUE

Édition 01/2025

DIMENSIONS

FORMAT		Petite lame	Petite dalle
Largeur	EN 17539:2021-08	189 mm	303 mm
Longueur	EN 17539:2021-08	1251 mm	610 mm
Nombre de panneaux par paquet		8	10
m² par paquet		1,892 m²	1,848 m²
Poids par paquet		15,7 kg	15,3 kg
Masse totale/unité de surface	EN ISO 23997:2012-02	8109 g/m²	
Épaisseur totale	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)	
Finition		Superguard Prime®	
Rainure/langue		Uniclic-Uniclic	

GARANTIE D'USINE

	METHODE	PARAMETRES	VALEURS	
Classe d'usage	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Classe	23 - 33
Norme produit	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme accrédité	NB 2401 - CRET	DOP: voir l'étiquette de fin sur l'emballage
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie	25	ans
	Usage commercial	Voir conditions de garantie	0 ans - sur demande jusqu'à 10 ans	

DONNEES GENERALES

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES
Équerrage & rectitude	EN 17539:2021-08		$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02:2014-08	Echelle de bleus	Classe ≥ 6
Variations dimensionnelles	EN ISO 23999:2021-11	6h à 80° C	$\leq [0,15]\%$
Incurvation	EN ISO 23999:2021-11		$\leq [2] \text{ mm}$
Résistance à l'usure	ISO 24338:2022-03, Procedure B		$\geq 5000 \text{ cycles}$
Résistance aux chocs	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		$\geq 1600 \text{ mm}$
Résistance aux rayures	EN 16094:2021-06, method A and B		$\Delta R' \leq 1,5 (60^\circ)$
			$\leq \text{MSR-B2}$
Chaises à roulettes	EN ISO 4918:2021-03	25000 cycles	Pas de délaminage, aucune perturbation
Déplacement de pieds de meuble	EN ISO 16581:2019-06	Pied 0,1 mm / 32 kg	Aucun dégât visible
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1:2012-01		$\leq 0,2 \text{ mm}$
Résistance aux taches	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acétone - Café - NaOH - H2O2 - Cirage pour chaussures	Niveau 5 (Pas de changement)
Résistance en traction du système d'asse	EN ISO 24334:2019-07	Fmax côté long	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$
		Fmax côté court	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$
Isolation acoustique	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Réduction des bruits d'impacts	$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$
Chauffage par le sol		Compatible avec tous les systèmes de chauffage au sol standards noyés dans une chape béton. Compatibilité possible avec certains films chauffants et autres alternatives. La température maximum de contact doit être $\leq 27^\circ \text{C}$. Voir les instructions de pose spécifiques.	

ENVIRONNEMENT, SECURITE & SANTE

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
FDES				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1:2004-10	Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la pro E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)		< Limite de détection
COVT à 28 jours	ISO 16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours $< 1000 \mu\text{g} / \text{m}^3$		$< 20 \mu\text{g/m}^3$
Classe de réaction au feu	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Résistance thermique	EN 12667:2001-01			0,035 m² K/W
Résistance à la glissance	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			$\geq \text{R9}$
Contenu	Métaux lourds plomb / cadmium			NON présent
Substances dangereuses	Substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats)			NON présent
REACH				Conforme
Plastifiant	Plastifiant sans Phtalate sauf contenu recyclé			
Contenu recyclé	Minimum 22% de contenu Pre-Consumer PVC recyclé			SCS-RC-20324

