

KLEJ QUICK•STEP® LIVYN ADHESIVE

LIVYN



Informacje o produkcie:

Klej LIVYN ADHESIVE to dyspersyjny klej niezawierający rozpuszczalników, idealny do klejenia podłóg QUICK-STEP LIVYN do odpowiednich porowatych podłoży wewnątrz pomieszczeń oraz ścian w suchych miejscach.

Informacje techniczne:

Podstawa	Akrylowa
Proces utwardzania	Schnięcie
Konsystencja Kolor Gęstość (DIN 53479) Lepkość wg skali Brookfielda (Brookfield RVT 6/10)	Pasta biały Ok. 1,30 g/cm ³ Ok. 200 000–250 000 mPa.s.
Czas otwarcia przy temperaturze 21°C i wilgotności powietrza wynoszącej 50%	Ok. 30 – 50 minut
Czas oczekiwania przy temperaturze 21°C i wilgotności powietrza wynoszącej 50%	Ok. 10 – 20 minut
Czas schnięcia przed obciążeniem	Min. 24 h
Odporność na temperatury	-20°C do +70°C (po wyschnięciu)
Nakładanie	W zależności od podłoża, od 250 do 350 g/m ² , przy pomocy pacy zębatej A2

* W zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, rodzaj podłoża itd.

Cechy produktu:

- Twarde, elastyczne spoiwo
- Duża wytrzymałość docelowa
- Łatwa aplikacja
- Nałożenie przy pomocy pacy zębatej powoduje powstanie stabilnych stożków
- Niskie zużycie na metr kwadratowy
- Niskie emisje
- Nie zawiera rozpuszczalników

Zastosowania:

Klej LIVYN ADHESIVE jest przeznaczony do montażu wewnętrznego podłóg LIVYN, a także montażu jednorodnych i różnorodnych podłóg PCW, nawierzchni poliolefinowych oraz gumowych o grubości wynoszącej do 2,5 mm.

Klej powinien być stosowany wewnątrz pomieszczeń do montażu podłóg do gładkich i dobrze absorbujących podłoży.

Klej LIVYN ADHESIVE jest także przeznaczony do montażu klejonych paneli podłogowych Livyn do ścian w suchych pomieszczeniach.

Informacje na temat instalacji produktów Livyn w orientacji pionowej znajdują się w dodatkowej instrukcji obsługi. Tego rodzaju montaż powinien być zawsze przeprowadzany przez profesjonalistów.

Opis:

Klej LIVYN ADHESIVE schnie w wyniku odparowywania wody z substancji. Po pełnym wyschnięciu (po 24 godzinach w temperaturze 21°C oraz wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50%) tworzy twardą, elastyczną i niekurczliwą powłokę, która jest odporna na standardowe odkształcenia podłogi PCV w wyniku działania wilgotności powietrza oraz zmian temperatury. Klej charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do niemal wszystkich najczęściej występujących porowatych podłoży.

Okres przydatności do użycia:

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu, pod warunkiem przechowywania w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze wynoszącej od 5°C do 25°C.

Podłoże:

Klej LIVYN ADHESIVE należy nakładać na równe, suche, czyste, stabilne i gładkie podłoże, na którym nie znajdują się żadne nierówności lub pęknięcia, zgodnie z normą DIN18365.

Pozostałości po innych klejach i inne elementy mogą obniżyć przyczepność kleju i być widoczne na podłożu, w związku z tym należy je usunąć mechanicznie. Niestabilne lub uszkodzone powierzchnie muszą zostać naprawione przed nałożeniem kleju przy pomocy stosownej masy szpachlowej.

Powierzchnie (betonowych) podłoży, które nie są stabilne należy usunąć. W przypadkach, gdy podłoże jest nierówne, należy zastosować stosowną masę szpachlową.

Sypkie podłoża mogą być gruntowane (po konsultacji z obsługą techniczną firmy Soudal pod numerem telefonu +32 14-42.42.31) głęboko penetrującym gruntem **Soudal WBPR-21**.

Mocno porowate podłoża mogą być gruntowane (po konsultacji z obsługą techniczną naszej firmy) gruntem **Soudal WBPR-11**.

Gładkie nawierzchnie, takie jak anhydryt, należy zmatowić i usunąć wierzchnią warstwę. Zeszlifowane podłoża należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

Przed zastosowaniem kleju na dowolnym podłożu wymagane jest przeprowadzenie testu kompatybilności z podłożem.

Nakładanie kleju:

Klej LIVYN ADHESIVE należy poddać aklimatyzacji, mającej na celu wyrównanie temperatury kleju z temperaturą pokojową przed rozpoczęciem montażu. Należy nakładać klej na powierzchnię przy pomocy pacy zębatej A2. Nie należy nakładać kleju na powierzchnię większą niż możliwa do pokrycia panelami LIVYN w czasie otwarcia.

Należy ułożyć panele LIVYN w ciągu 10–20 minut na nieco wilgotnej warstwie kleju, a następnie docisnąć, przejeżdżając ciężkim wałkiem (>50kg). W zależności od

okoliczności po 20-30 minutach należy raz jeszcze docisnąć krawędzie oraz obszary łączeń.

W przypadku montażu paneli na ścianach należy pozostawić klej do wyschnięcia przez nieco dłuższy czas, do momentu powstawania nitek – po przyciśnięciu kleju palcem, a następnie oderwaniu go od powierzchni, pomiędzy palcem i klejem powinny pozostać nitki kleju.

Niezaschnięty klej LIVYN ADHESIVE można usunąć z narzędzi i parkietu przy pomocy letniej wody. Zaschnięty klej należy usuwać mechanicznie.

Zalecenia:

- Nie należy używać kleju na podłożach, które nie są chronione przed wilgocią od podłoża.
- Nie należy nakładać kleju w temperaturach wynoszących poniżej 15°C lub przekraczających 25°C.
- Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić, co najmniej 15°C.
- Nie należy nakładać kleju w warunkach wilgotności względnej powietrza przekraczającej 75%.
- Niska temperatura oraz wysoka wilgotność względna wydłużają czas schnięcia kleju.
- Nie należy nakładać kleju w sytuacji, gdy ściany i sufity pomieszczenia nie są suche (na przykład po tynkowaniu lub malowaniu).
- Nie należy rozcieńczać kleju.
- Wszelkie poprawki należy wykonać w ciągu 10 minut.
- Klej nie jest przeznaczony do montażu podłóg na zewnątrz.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

Należy przestrzegać standardowych zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowe informacje znajdują się na etykiecie produktu.

